

TYTAN PROFESSIONAL Masa Szpachlowa Finish Akryl

Wykończeniowa gładź szpachlowa, dzięki której uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskonale przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety. Gładź akrylową można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz betonu.

ZALETY

- łatwa w aplikacji
- poprawia przyczepność
- elastyczna
- odporna na spękania
- paroprzepuszczalna

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- służy do ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych

TABELE

DANE TECHNICZNE

Wygląd powłoki	gładka, biała matowa
Lepkość	> 200000 mPas 20 rpm, dysk 7
Gęstość	1,7 +/- 0,1
pH	8-9
Ilość warstw	zależy od wgłębień
Nanoszenie drugiej warstwy	2h
Całkowity czas schnięcia	2 h/1 mm
Wydajność	1,7 kg/m ² 1mm
Narzędzia	paca, szpachla
Termin przydatności	1 rok
Limit LZO	nie dotyczy
Kolory	biały
Opakowania	1,5kg - wiaderko plastikowe; 3kg, 5kg, 7kg, 15kg, 24kg - wiadro plastikowe

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi. Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod akrylową gładź szpachlową powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
- Powłoki słabo związane z podłożem/luźne, osypujące się cząstki należy całkowicie usunąć.
- Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym.

Aplikacja

- Ostronić otoczenie malowanych powierzchni.
- Przygotowaną gładź nanosić równomiernie cienką warstwą (max. grubość jednej warstwy to 3mm) na podłoże za pomocą metalowej nierdzewnej pacy.
- Następnie wyrównać i wygładzić powierzchnię, a w razie konieczności przeszlifować wyschniętą powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 4 godzin.
- Świeżo wyrównane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem itp.).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu od 5°C do 30°C.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Numer katalogowy	Indeks	Kod EAN
1.5 kg	biały	ND	SEA-SEA-0953-TP-48-kg-1.5-001	10018210	5903518053696
15 kg	biały	1	SEA-SEA-0953-TP-48-kg-15-001	10018211	5903518053733
24 kg	biały	ND	SEA-SEA-0953-TP-48-kg-24-001	10018212	5907516904530
3 kg	biały	ND	SEA-SEA-0953-TP-48-kg-3-001	10018213	5903518053702
5 kg	biały	ND	SEA-SEA-0953-TP-48-kg-5-001	10018214	5903518053719
7 kg	biały	ND	SEA-SEA-0953-TP-59-kg-7-001	10018215	5903518053726

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą.

Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.